

TERRAZO SEALER SODERSOL



Famille **TRAITEMENT SOL**
Code Tarif **4941**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Résines acryliques en solution dans un distillat de pétrole. TERRAZO SEALER est un bouche pores décliné en plusieurs formules, afin d'adapter sa fonctionnalité et son efficacité à des supports de différentes natures et porosités.

TERRAZO SEALER garantit :

- Un traitement protecteur, à l'intérieur ou à l'extérieur, des terres cuites, tuiles, briques, bétons, pavés, marbres, carreaux de ciment, grès étirés, demi grès, pierres et grès naturels, grès cérames polis, joints...
- Une protection optimale en déposant à cœur et en surface un film Polymère acrylique et protégeant le support traité contre les taches de diverses natures. Il constitue un traitement bouche pores pénétrant conférant aux carreaux un aspect humide.
- Une excellente résistance mécanique ainsi qu'aux UV. La durée de vie de traitement est d'environ 5 ans selon l'abrasion mécanique et les agressions chimiques que pourrait subir le support traité.

TERRAZO SEALER consolide les joints, évite la formation de mousses et ravive les couleurs naturelles des matériaux.



DOMAINES D'UTILISATION

Intérieur / extérieur

- Formule jaune : faible et très faible porosité (Granit – Marbre - Grès cérame poli)
- Formule verte : porosité moyenne (Pierres reconstituées – Dallages – Grès – Bétons - Carreaux de ciment)
- Formule rouge : forte porosité (Terres Cuites – Pavés Autobloquants)

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

Sur un support enduit ou déjà traité, il est nécessaire de décaper la couche superficielle pour permettre à la résine de pénétrer. Eliminer toute trace de déchet organique avec CARRELAX et de déchet minéral avec CIMENTAX.

Toute application préalable d'un produit de décapage acide ou alcalin devra être suivie d'un rinçage et d'un temps de séchage suffisant (environ 1 semaine) avant application du TERRAZO SEALER.

TERRAZO SEALER doit être appliqué sur des supports de pH **Neutre**, **Propres** et parfaitement **Secs**.

Vérifier le séchage complet du support à l'aide d'un testeur ou en effectuant un « test au polyane » une fois la préparation terminée.

Application :

1. Appliquer 2 couches au Balai A Frange, au Balai Eponge ou à la serpillière.
2. Appliquer une troisième couche, si nécessaire, sur les supports à forte porosité.
3. Attendre 12 à 24 heures entre chaque couche.

CONSEILS

Pour l'application en surfaces extérieures et parois verticales, se garantir des infiltrations d'eau par recouvrement goutte d'eau des rebords de fenêtres, toitures, gouttières...

Le décapage et l'élimination de « TERRAZO SEALER » s'effectuent au T SOLVER en cas de traitement prématuré (humidité résiduelle, traitement excessif)

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Contient du xylène.

- . R 10 : Inflammable
- . R 20/21 : Nocif par inhalation et par contact avec la peau
- . R 38 : Irritant pour la peau
- . S 2 : Conserver hors de la portée des enfants
- . S 25 : Eviter le contact avec les yeux

TERRAZO SEALER n'est pas aux normes alimentaires.

FICHE TECHNIQUE

Créée le 02/07/10
Éditée le 02/07/10



TERRAZO SEALER SODERSOL

Famille **TRAITEMENT SOL**
Code Tarif **4941**

CARACTERISTIQUES : (FICHES SECURITES SUR DEMANDE)

Nature :	Résine acrylique	Condition d'application :	5 à 20 °C	
Densité :	0,89 +/- 0,01 à 25 C° (selon la formule)	Rendement :	10 à 25 m ² suivant la porosité du support	
Extrait sec :	5 à 17%	Nettoyage des outils :	T Solver	
Aspect	Liquide limpide	Temps de séchage	Sec au touché	Recouvrable
			3h	24 h
Odeur :	Forte aromatique	Matériel d'application :	Etendeur, chiffon ou rouleau poil mi long	
Point éclair	27°C	Couleur :	Incolore à faible jaune	
Ph :	Non concerné	Solubilité dans l'eau :	Non miscible	

EMBALLAGE / CONDITIONNEMENT

Contenance	EMBALLAGE				CONDITIONNEMENT			
	Type	Dimension mm			Quantité par carton	Dimension mm		
		Largeur	Hauteur	Profondeur		Longueur	Largeur	Hauteur
1l	Bidon métal étiquetée	100	140	62	6	200	190	150
5l	Bidon métal étiquetée							

CODE ARTICLE / GENCOD

DESIGNATION		Contenance	GENCOD			
				Code article		
				Code tarif		
TERRAZO SEALER JAUNE		1l	332401	4941	607	
TERRAZO SEALER JAUNE		5l	332401	4941	904	
TERRAZO SEALER VERT		1l	332401	4941	614	
TERRAZO SEALER VERT		5l	332401	4941	911	
TERRAZO SEALER ROUGE		1l	332401	4941	621	
TERRAZO SEALER ROUGE		5l	332401	4941	928	