



www.valmour.fr

VALMA Ambiance Alimentaire

DOMAINE D'UTILISATION

Peinture en émulsion aqueuse anti-moisissures et bactéricide.

Destinée principalement à recouvrir les murs et plafonds de locaux alimentaires en intérieur sans contact direct avec des aliments, son application est très agréable du fait de son absence d'odeurs et sa rapidité de séchage.

Son aspect Satiné la rend très lessivable.

+ **Excellent pouvoir couvrant.**

+ **Lessivable.**

+ **Idéal pour le milieu alimentaire.**

+ **Ne jaunit pas à la lumière.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Rendement** : 10 à 12 m²/kg
- **Densité** : 1.25
- **Extrait Sec** : Poids : 37 % Volume
- **Diluant et nettoyage du matériel** : Eau
- **Aspect** : Satiné (26% de brillance)
- **Température ambiante minimale pour l'application** = 10°C
- **Température minimale du produit et du support** = 15°C
- **Temps de séchage** :
 - Hors poussière 30 min
 - Sec 1 heures
 - Recouvrable 4 heures
- **Classification AFNOR** : Norme NF T 36 005 – Famille 1 - Classe 7b2
- **Durée de Conservation** : 12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur.

MODE D'EMPLOI

Appliquer ce produit sur un support sain, sec et propre, en 2 couches.

S'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.

Béton, Plâtre, Brique, Bois : Dépoussiérage (sur supports altérés ou en présence de lichens, un lessivage suivi d'un rinçage rigoureux est indispensable).

L'application d'un Primaire n'est pas obligatoire pour l'accroche, mais permet un bien meilleur pouvoir couvrant. Dans ce cas optez pour le **Primaire Surface Lisse Valmour**.

Supports poudreux : Brossage dépoussiérage

Support déjà peints mais altérés : Élimination des parties non adhérentes. Ponçage léger. Dépoussiérage.

Supports métalliques ou PVC : Dérouiller et appliquer en impression 1 couche de **Primaire Surface Lisse Valmour**.

Rincer les surfaces peintes à l'eau claire après séchage complet puis aérer le local 48 heures avant utilisation.

Sur certains supports comme le BA13, le **Primaire Surface Lisse Valmour** peut être nécessaire pour obtenir une opacification parfaite (faire un essai).