



FICHE TECHNIQUE
Vernis Marin Louis XIII
Gamme : LOUIS XIII

DESCRIPTION : Pour boiseries extérieures, bateaux, canoës, chalets ... Particulièrement recommandé pour tous les emplois marins.
Peut être utilisé pour des applications sur meubles et l'industrie de l'ameublement.
Est utilisé également pour l'industrie de la tonnellerie, ce produit a été développé pour des applications dans ce domaine.

CARACTERISTIQUES :

*Aspect	Brillant
*Teinte	Incolore
*Densité	0,9
*Extrait sec	52%
*Diluant	White spirit
*Pouvoir couvrant	12 à 16 m ² /Litre
*Temps de séchage	Hors poussière 1 à 1h30 - Sec 3 à 5 heures - Dur 10 à 12 heures - Recouvrable : 8 heures
*Lavabilité	Excellente
*Stockage	A une température inférieure à 50°C
*Viscosité	2 mn 15 ± 15" (COUPE AFNOR N°4-20°C)
*Durée de vie	1 an
*Conditionnement	0,5 L - 1 L - 2,5 L et 25 litres

RESISTANCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES :

Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs.
Très bonne résistance à l'eau, aux alcools, essence, huiles, alcalis et acides dilués. Présente une résistance incomparable aux intempéries et atmosphères marines (800 heures).

MODE D'EMPLOI :

A la brosse ou au pistolet
Appliquer une à deux couches selon l'épaisseur désirée

SUPPORTS :

s'applique sur bois parfaitement propres et secs.
Sur bois déjà vernis, un lessivage est indispensable, ou un ponçage humide.

PRECAUTIONS :

Ne pas appliquer sur bois humide.
Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche de sécurité

Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche de données de sécurité 32S

NETTOYAGE DU MATERIEL :

White spirit

CLASSIFICATION : Norme AFNOR T 36 005 – Famille 1 - Classe 4abl

Indice C